◇ 製　品　名　ソフトンロイヤル

◎ 規　　格　5.5mmx1Mx10M

◎ カ　ラ　ー　グレー・グリーン・クリアブラック

◎ 重　　量　約32kg/巻

◎ 材　　質　オレフィン系エラストマー樹脂

◎ 防炎試験登録番号　ET070096

◎ 物　性　試　験

試験項目	結果	結果	規格値	JIS規格
引張強度（Mpa）	タテ	6.66	4.9以上	JIS A6251
	ヨコ	5.41		
伸び率（%）	タテ	558	105以上	JIS A6251
	ヨコ	575	100以上	
引裂き強度（N/cm）	タテ	94.3	27.5以上	JIS A6252
	ヨコ	91.3		
加熱寸法変化率（%）	タテ	1.25	2.0以下	JIS A5705
	ヨコ	0.17		
耐寒性（-20/30分　φ10にて180°　折曲げ）	タテ	亀裂割れなし	亀裂・割れなき事	JIS K6261
	ヨコ	亀裂割れなし		
滑り性（床すべり抵抗係数）	タテ	0.41	参考値	JIS A1407
	ヨコ	0.36		
耐油性（滴下後常温/24hr）	マシーンオイル	異状なし	外観異状なきこと	JIS A5705
	ブレーキオイル	異状なし		
耐磨耗性（H-22,9.8N、1000回）	厚さ（mm）	0.08	0.12以下	JIS A5705
	減量（g）	0.176	0.4以下	
耐光性（紫外線フェードメーター BPT63℃/100hr）	4～5級		-	JIS A5705
防炎性(じゅうたん等)	合格		防炎番号：ET070096	

◎ RoHS指令対象物質調達制限基準　分析結果

NO.	規制対象物質	結果	許容濃度（PPM）
1	鉛	不検出	1.000
2	水銀	不検出	1.000
3	カドミニウム	不検出	100
4	6価クロム	不検出	1.000
5	ポリ臭素化ビフェニール（PBB）	不検出	1.000
6	ポリ臭素化ジフェニール（PBDE）	不検出	1.000
7	アスベスト	不検出	-

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。