◇ 製　品　名　MSDマット 17型 カーペット

◎ カーペットカラー　ナチュラル・ブラック・ワイン・レッド・グリーン・ブルー・グレー

◎ 重　量　CS17：約11.1kg/㎡

◎ 材　質　ポリプロピレン・アルミ

◎ 防炎試験登録番号　EO020126

◎ アルミ形材圧縮強度試験
（圧縮強度　単位：Pa）

品名	本数	撓み（mm）	スパン500mm	スパン400mm	備考
17型（CS17：30mm）	1	19	392	－	降伏荷重
	1	21	392	－	
	1	29	－	411	

◎ 摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少

試験項目	試験結果
厚さ（mm）	10.3
減少値（mm）	1.8
減少率（%）	17.5

JIS L 1022 9　［10000回］

◎ 摩　耗　強　さ

試験結果	449mg

JIS K 7311 に準用　［H-18　2000回］

◎ 耐光染色堅牢度

試験結果	4-5級

JIS L 0842 に準用 ［グレースケール判定］ ［63℃　120時間］

◎ 摩擦染色堅牢度

試験項目	試験項目	試験結果
乾燥	たて方向	3-4級
	よこ方向	3-4級
湿潤	たて方向	3-4級
	よこ方向	4級

JIS L 0849 摩擦試験機Ⅱ型

◎ 洗濯染色堅牢度

試験項目		試験結果
変退色		4-5級
汚染	綿	5級
	毛	4-5級

JIS L 0844「A-4号］

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

◇ 製　品　名　MSDマット 22型 カーペット

◎ カーペットカラー　ナチュラル・ブラック・ワイン・レッド・グリーン・ブルー・グレー

◎ 重　量　CS22：約14.1kg/㎡

◎ 材　質　ポリプロピレン・アルミ

◎ 防炎試験登録番号　EO020127

◎ アルミ形材圧縮強度試験
（圧縮強度　単位：Pa）

品名	本数	撓み（mm）	スパン500mm	スパン400mm	備考
22型（CS22：30mm）	1	36	981	－	降伏荷重
	1	36	883	－	
	1	26	－	1373	

◎ 摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少

試験項目	試験結果
厚さ（mm）	10.3
減少値（mm）	1.8
減少率（%）	17.5

JIS L 1022 9　［10000回］

◎ 摩耗強さ

試験結果	449mg

JIS K 7311 に準用　［H-18　2000回］

◎ 耐光染色堅牢度

試験結果	4-5級

JIS L 0842 に準用 ［グレースケール判定］ ［63℃　120時間］

◎ 摩擦染色堅牢度

試験項目	試験項目	試験結果
乾燥	たて方向	3-4級
	よこ方向	3-4級
湿潤	たて方向	3-4級
	よこ方向	4級

JIS L 0849 摩擦試験機Ⅱ型

◎ 洗濯染色堅牢度

試験項目		試験結果
変退色		4-5級
汚染	綿	5級
	毛	4-5級

JIS L 0844「A-4号］

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

◇ 製　品　名　MSDマット 27型 カーペット

◎ カーペットカラー　ナチュラル・ブラック・ワイン・レッド・グリーン・ブルー・グレー

◎ 重　量　CS27：約16.9kg/㎡　CS27FS：約19.9kg/㎡

◎ 材　質　ポリプロピレン・アルミ

◎ 防炎試験登録番号　EO020128

◎ アルミ形材圧縮強度試験
（圧縮強度　単位：Pa）

品名	本数	撓み（mm）	スパン900mm	スパン700mm	スパン500mm	備考
27型（CS27FS：20mm）	1	10	245	490	637	
	1	50	－	－	1275	降伏荷重
	4	10	1079	2452	5099	
	4	78	－	－	5639	降伏荷重

品名	本数	撓み（mm）	スパン500mm	スパン400mm	備考
27型（CS27：30mm）	1	25	1961	－	降伏荷重
	1	18	1863	－	
	1	25	－	2501	

◎ 摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少

試験項目	試験結果
厚さ（mm）	10.3
減少値（mm）	1.8
減少率（%）	17.5

JIS L 1022 9　［10000回］

◎ 摩　耗　強　さ

試験結果	449mg

JIS K 7311 に準用　［H-18　2000回］

◎ 耐光染色堅牢度

試験結果	4-5級

JIS L 0842 に準用　［グレースケール判定］　［63℃　120時間］

◎ 摩擦染色堅牢度

試験項目	試験項目	試験結果
乾燥	たて方向	3-4級
	よこ方向	3-4級
湿潤	たて方向	3-4級
	よこ方向	4級

JIS L 0849 摩擦試験機Ⅱ型

◎ 洗濯染色堅牢度

試験項目		試験結果
変退色		4-5級
汚染	綿	5級
	毛	4-5級

JIS L 0844「A-4号」

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。