

◇ 製 品 名 クロスラインマットエース

◎ 規 格 150x150x30mm

◎ カ ラ ー グリーン・グレー

◎ 重 量 約5.3kg/m<sup>2</sup>

◎ 材 質 エチレン酢酸ビニール

◎ 防災試験登録番号 EO960089

◎ 寸法変化試験

試験条件	測定方向	変化率	
-30°C	タテ	-0.89%	-30°C6時間静置→取出直後測定
	ヨコ	-0.66%	
+70°C	タテ	+0.71%	70°C6時間静置→取出直後測定
	ヨコ	+0.56%	
+70°C	タテ	-0.51%	70°C6時間静置→取出後23°C1時間静置後測定
	ヨコ	-0.44%	

◎ 耐 薬 品 性

浸漬液	重量変化率(%)	外観変化
10%塩酸	+0.53	異常なし
10%アンモニア水	+0.03	異常なし
マシン油	+1.64	異常なし
10%次亜塩素酸ナトリウム	-0.21	異常なし

社内実施検査：検査溶液に7日間浸漬。寸法変化、外観を確認。

試験品：150x150x30 外観変化は目視判断

◎ 耐 荷 重 試 験

変化値	荷重(N)
3mm 変位	161
5mm 変位	2,150
7mm 変位	5,580
10mm 変位	7,620

◎ 落 球 試 験

落下錘	落下高さ	
丸型 錘 1kg	1.5 m	
割れ・破壊の有無		異常なし

社内検査

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。