

◇ 製 品 名 タフチェッカー

◎ 規 格 250x250x15mm

◎ カ ラ ー グリーン・グレー・ローズ・ベージュ

◎ 重 量 約8.4kg/m<sup>2</sup>

◎ 材 質 軟質塩化ビニール

◎ 防災試験登録番号 EO920466

◎ 寸法変化試験

試験条件	測定方向	3日後変化率	7日後変化率
-30°C	タテ	-0.3%	-0.6%
	ヨコ	-0.5%	-0.8%
+70°C	タテ	0	+0.4%
	ヨコ	+0.1%	+0.5%

◎ 耐 磨 耗 試 験

磨耗量	200 mg	研磨輪: テーパー社H-22 研磨輪荷重: 9.8N 研磨回数: 1000回
-----	--------	--

◎ 耐 候 性

500時間照射	全色異状無し	サンシャインカーボンウェザーメーター使用
---------	--------	----------------------

◎ 耐 薬 品 性

浸漬液	重量変化率	外観変化
10%アンモニア水	+0.4%	異状無し
10%塩酸	+0.1%	異状無し
マシン油	-1.9%	異状無し

23°Cx7日浸漬後測定

◎ 直角引裂強さ

引裂き強さ	39.2N	引裂速度: 200mm/min 試験個数: 3個
-------	-------	--------------------------

◎ 落 球 試 験

試験温度(°C)	外観変化
-30	亀裂発生
23	異常なし
70	異常なし

鋼球重量: 1000g / 落下高さ: 1.0m

◎ 耐 寒 性

脆化温度	-35 °C
------	--------

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。