

◇ 製品名 パレスチッカー

◎ 規格 300x300x13mm

◎ カラー ブルー・グレー・グリーン・ピンク

◎ 重量 約5kg/m²

◎ 材質 軟質塩化ビニール

◎ 防災試験登録番号 EO960298

◎ 寸法変化試験

測定方向	熱膨張係数
タテ	$12 \times 10^{-5} \text{cm/cm/}^\circ\text{C}$
ヨコ	$5 \times 10^{-5} \text{cm/cm/}^\circ\text{C}$

ペーシユ色 / オープン加熱後測定

◎ 耐摩耗試験

摩耗量	0.831g	研摩輪荷重:9.8N 研摩回数:1000回
-----	--------	-----------------------

◎ 軟化測定試験

ビガット軟化温度	59°C	JIS K-7206に準拠
----------	------	---------------

◎ 耐薬品性

浸漬液	重量変化	外観変化
5%塩酸水溶液	+0.35%	異状無し
5%水酸化ナトリウム水溶液	+0.38%	異状無し
サラダ油	-1.3%	異状無し

10日間浸漬後測定

◎ 帯電性試験

表面抵抗値	$1.5 \times 10^8 \Omega$	JIS K-6911に準拠
-------	--------------------------	---------------

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。