

◇ 製品名 フリーハードルW

◎ カラー アイボリー

◎ 重量 180mmx2M:約3.8kg・200mmx2M:約4.2kg・250mmx2M:約5.2kg

◎ 材質 再生特殊ポリプロピレン

◎ 曲げ試験

試料	最大荷重(N)	最大荷重におけるたわみ量(mm)	たわみ量1mmにたわみ量(N)	たわみ量2mmにたわみ量(N)	たわみ量3mmにたわみ量(N)	たわみ量4mmにたわみ量(N)	たわみ量5mmにたわみ量(N)
180mm	1710	10.7	360	747	1020	1260	1440
200mm	1360	11.5	223	489	717	908	1050
250mm	927	15.6	131	264	386	492	577

試験方法: JIS K 7171に準拠。試験速度: 5mm/min

スパン: 180mm幅: 120mm 200mm幅: 140mm 250mm幅: 190mm

試験温度: 23°C 湿度: 50% 試験片数: 5個

試料は温度23°C 湿度50%の条件で72時間静置後測定した。

◎ 耐薬品性

浸漬液	重量変化率	外観変化
マシン油#46	+0.2%	異常なし
10%塩酸	0.0%	異常なし
10%アンモニア水	+0.1%	異常なし

JIS K 7114: 2001 に準拠 室温: 23°C

23±2°C 168時間後測定

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。