

◇ 製 品 名 人工芝MG-11

◎ 規 格 パイル長:6mm

◎ 重 量 約0.9kg/m²

◎ 材 質 パイル:ナイロンモノフィラメント(クリンプ糸)
基布:ポリプロピレン
バックング:SBRコーティング

◎ 防炎試験登録番号 EO870050

◎ 引張強度試験

試験方向	測定値(N/5cm巾)
タテ	550
ヨコ	600

JIS L-1096に準拠

◎ パイル引抜試験

抜糸強力	25 N/束:乾燥
------	-----------

JIS L-1021-8 に準拠

◎ 寸法変化率

状態	試験方向	変化率%
湿潤	タテ	1.0 以下
	ヨコ	0.1 以下
乾燥	タテ	1.0 以下
	ヨコ	0.1 以下

50°C湯水中24h浸漬後、50°C気温24h乾燥、2h放置
伸び : + / 縮み : -

◎ 制電性

測定値	3KV 以下
-----	--------

導電性繊維使用

◎ パイル耐候試験

耐候性(級)	4~5
--------	-----

ウェザーメーター500時間照射

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。