◇ 製　品　名　人工芝MG-34

◎ 規　　格　パイル長：7mm

◎ 重　　量　約2.6kg/㎡

◎ 材　　質　パイル：ナイロンモノフィラメント（クリンプ糸）
基布：ポリプロピレン
バッキング：PVCエンボスフォーム

◎ 防炎試験登録番号　E2100320

◎ 引張強度試験

試験方向	測定値（N/5cm巾）
タテ	900
ヨコ	700

JIS L-1096に準拠

◎ パイル引抜試験

抜糸強力	40　N/束：乾燥

JIS L-1021-8 に準拠

◎ 寸法変化率

状　態	試験方向	変化率%
湿　潤	タテ	1.0 以下
	ヨコ	0.1 以下
乾　燥	タテ	1.0 以下
	ヨコ	0.1 以下

50℃湯水中24h浸漬後、50℃気温24h乾燥、2h放置
伸び　：　＋　／　縮み　：　－

◎ 制　電　性

測定値	3KV 以下

導電性繊維使用

◎ パイル耐候試験

耐候性（級）	4～5

ウェザーメーター500時間照射

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。