

◇ 製 品 名 人工芝MG-28

◎ 規 格 パイル長:8mm

◎ 重 量 約2.2kg/m²

◎ 材 質 パイル:ナイロンモノフィラメント(クリンプ糸)
基布:ポリエステル
バックング:PVC透水フォーム

◎ 防炎試験登録番号 E2200213

◎ 引張強度試験

試験方向	測定値(N/5cm幅)
タテ	2000
ヨコ	1500

JIS L-1096に準拠(基準値490以上)

◎ パイル引抜試験

抜糸強力	60N/束:乾燥
------	----------

JIS L-1021-8 に準拠(基準値20以上)

◎ 寸法変化率

状態	試験方向	変化率%
湿潤	タテ	1.0 以下
	ヨコ	0.1 以下
乾燥	タテ	1.0 以下
	ヨコ	0.1 以下

50°C湯水中24h浸漬後、50°C気温24h乾燥、2h放置
伸び: +/縮み: - (基準値0±1.2)

◎ 制 電 性

測定値	3KV以下
-----	-------

導電性繊維使用

◎ パイル耐候試験

耐候性(級)	4~5
--------	-----

ウェザーメーター500時間照射

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。