

◇ 製品名 人工芝MG-29

◎ 規格 パイル長:7mm

◎ 重量 約1.7kg/m²

◎ 材質
パイル:ポリプロピレンモノフィラメント(クリンプ糸)
基布:ポリプロピレンクロス
バックング:PVG透水フォーム

◎ 防炎試験登録番号 E1210053

◎ 引張強度試験

試験方向	測定値(N/5cm幅)
タテ	490
ヨコ	490

JIS L-1096に準拠(基準値490以上)

◎ パイル引抜試験

抜糸強力	20N/束:乾燥
------	----------

JIS L-1021-8 に準拠(基準値20以上)

◎ 寸法変化率

状態	試験方向	変化率%
湿潤	タテ	1.0 以下
	ヨコ	0.5 以下
乾燥	タテ	1.0 以下
	ヨコ	0.5 以下

50°C湯水中24h浸漬後、50°C気温24h乾燥、2h放置
伸び: +/縮み: - (基準値0±1.2)

◎ 引張伸度(%)

タテ・ヨコ共	30 以下
--------	-------

JIS L-1096

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。