

◇製品名 消音マット

◎カラー グレー・ブラウン

◎材質 合成ゴム

◎比重 

ゴム部	1.35±0.10
-----	-----------

 水中置換法

◎硬度 

硬度(JIS)	50±5
---------	------

◎引張強度 

N/cm <sup>2</sup>	490 以上
-------------------	--------

 25℃

◎破壊時伸長率 

%	200 以上
---	--------

◎摩耗試験 

CC	0.5 以下
----	--------

 アクロン試験機 1,000回

◎脆化試験 

℃	-45±10
---	--------

◎劣化試験 

オゾン劣化	亀裂発生無
-------	-------

 20% 伸長時 50ppm 72時間

◎含有物質 ホルムアルデヒド(通常ホルマリン)成分は含んでおりません。

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

◇製品名	消音マット BT (粘着型)		
◎カラ	グレー・ブラウン		
◎材質	合成ゴム		
◎比重	ゴ ム 部	1.35±0.10	水中置換法
◎硬 度	硬 度 ( J I S )	50±5	
◎引 張 強 度	N/cm <sup>2</sup>	490 以上	25°C
◎破壊時伸長率	%	200 以上	
◎摩 耗 試 験	CC	0.5 以下	アクロン試験機 1,000回
◎脆 化 試 験	°C	-45±10	
◎劣 化 試 験	オゾン劣化	亀裂発生無	20% 伸長時 50ppm 72時間
◎含 有 物 質	ホルムアルデヒド(通常ホルマリン)成分は含んでおりません。		

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。