

◇ 製品名 マット・モアレ

◎ 規格 300x300x厚み12mm

◎ カラー グレー・ブラウン

◎ 重量 約9kg/m<sup>2</sup>

◎ 材質 塩化ビニール

◎ 防災試験登録番号 E2110164

◎ 寸法変化試験

| 試験条件  | 測定方向 | 変化率   |
|-------|------|-------|
| -30°C | タテ   | -0.5% |
|       | ヨコ   | -0.6% |
| +70°C | タテ   | -0.2% |
|       | ヨコ   | -0.2% |

5時間放置後測定

◎ 耐薬品性

| 浸漬液       | 重量変化率 | 外観変化 |
|-----------|-------|------|
| 10%アンモニア水 | -0.1% | 異常なし |
| 10%塩酸     | +0.3% | 異常なし |
| サラダ油      | -0.4% | 異常なし |

24時間浸漬後測定

◎ 低温衝撃試験

|      |       |               |
|------|-------|---------------|
| 脆化温度 | -19°C | JIS K-6723に準拠 |
|------|-------|---------------|

◎ 耐摩耗試験

|     |       |                             |
|-----|-------|-----------------------------|
| 摩耗量 | 350mg | JIS K-7204に準拠 500g x 1000回転 |
|-----|-------|-----------------------------|

◎ 落球衝撃試験

| 試験条件  | クラック発生回数/試験回数 |
|-------|---------------|
| -30°C | 2/2           |
| -20°C | 1/2           |
| -10°C | 0/2           |

落球重量:1kg 落球高さ:1.5M

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。