

◇ 製 品 名 マット・ちどり格子

◎ 規 格 450x450x厚み13mm

◎ カ ラ ー グレー・ブラウン・グリーン

◎ 重 量 約8kg/m²

◎ 材 質 塩化ビニール

◎ 防災試験登録番号 E2110163

◎ 比 重

1.35	JISK-7112
------	-----------

◎ 硬 度

81	JISK-7215
----	-----------

◎ 引 張 試 験

引張強さ	Mpa	10.5
伸び	%	140
100%モジュラス	Mpa	10.1

 JIS K6723
2号ダンベル
200mm/min

◎ 寸 法 変 化 試 験

方向	温度範囲(°C)	変化率	単位1/°C 試験片:色グレー 縦90mm±0.5mm×横65±0.5mm
縦	-30~25	4.4×10 ⁻⁵	①恒温槽(25°C)に試験片を24h放置後、ノギスにて測定 ②恒温恒湿槽(70°C、50%RH)に試験片を5h放置後、測定
横		4.9×10 ⁻⁵	
縦	25~70	6.5×10 ⁻⁵	③恒温槽(25°C)に試験片を24h放置 ④恒温槽(-30°C)に試験片を5h放置後、測定
横		7.1×10 ⁻⁵	

◎ 耐 薬 品 性

浸漬液	重量変化率(%)	外観変化
10%アンモニア水	0.28~0.30	変化無し
10%塩酸	0.01~0.04	変化無し
サラダ油	0.99~1.11	変化無し

 23°C×24時間浸漬試験 / 試験片:30×60mm、t=2mm

◎ 低 温 衝 撃 試 験

脆化温度(°C)	-23	JIS K-6723に準拠
----------	-----	---------------

◎ 耐 摩 耗 試 験

摩耗量(mm ³)	25	JIS K-7204に準拠 摩耗輪:CS-10 / 荷重:1kg / 回転数:1,000回
-----------------------	----	---

試験は寸法変化率試験以外 グレー / グリーン / ブラウン 各1点で行いました。

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。