

◇ 製 品 名 NBラバーマット

◎ 規 格 910mmx1510mmx高さ18mm

◎ 力 ラ 一 レンガ

◎ 重 量 約13.5kg/枚

◎ 材 質 合成ゴム(NBR)

◎ 物 性 表

| | | |
|----|--------|-----------|
| 比重 | 1.2781 | ASTM D792 |
|----|--------|-----------|

| | | |
|----|------------|------------|
| 硬度 | SHORE A 49 | ASTM D2240 |
|----|------------|------------|

| | | |
|-----|------|-----------|
| 伸び率 | 663% | ASTM D638 |
|-----|------|-----------|

| | | |
|------|----------------------|-----------|
| 引張強度 | 78kg/cm ² | ASTM D638 |
|------|----------------------|-----------|

| | | |
|------|---------|-----------|
| 引き裂き | 23kg/cm | ASTM D638 |
|------|---------|-----------|

| | | |
|------|------------|------------------------|
| 耐摩耗性 | 0.922 C.C. | CNS734 62Lb 3300転 15°C |
|------|------------|------------------------|

◎ 耐 薬 品 性

| 試験項目 | 測定結果 | 備考 |
|------------|------|-------------------------------|
| ガソリン | ○ | ゴムの一般特性 ○使用に差支えない ×使用不可 |
| ベンゼン・トルエン | × | |
| トリクレン | × | |
| エチルアルコール | ○ | |
| エーテル | × | |
| ジエチレングリコール | ○ | |
| 水 | ○ | |

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。