

◇ 製品名 FSラインマット

◎ 規格 厚さ:13mm/15mm タイプ:A・B

◎ カラー グレー・ブラウン・グリーン・ブルー・レッド

◎ 重量 1㎡重量:約7.5kg/㎡

◎ 材質 本体:ストレート材:塩化ビニール / ブラシ材:エチレン酢酸ビニール
 駒:ポリエチレン / ポリ線:ポリエチレン / スロープ縁:塩化ビニール

◎ 防炎認可番号 EO2110258

◎ 寸法変化試験

試験条件	測定方向	変化率	
-30°C	タテ	-0.5%	3時間放置後測定
	ヨコ	-0.5%	
+70°C	タテ	+0.7%	
	ヨコ	+0.3%	
-30°C±5°C	タテ	-0.8%	常温(20±2°C)で測定後、試験条件x3時間処理後測定
	ヨコ	-0.9%	
+70°C±2°C	タテ	+0.9%	
	ヨコ	+0.4%	

◎ 耐薬品性

浸漬液	重量変化	外観変化		
10%アンモニア水	+0.05%	異常なし	24時間浸漬後測定	
10%塩酸	-0.08%	異常なし		
マシン油	+0.02%	異常なし		
10%アンモニア水	+0.03%	異常なし	23°C±5°C 24時間浸漬後測定	
	10%塩酸	+0.03%		異常なし
	マシン油	+2.42%		異常なし

◎ 耐摩耗試験

ストレート材	摩耗量	0.08g	テーパー型磨耗試験機 1000gx100回転
フレッシュ材	摩耗量	0.03g	テーパー型磨耗試験機 研摩紙:テーパー社製S-33サンドペーパー使用 1000gx100回転

◎ 摩擦試験

試験条件	試料方向	摩擦係数	
+23°C	タテ	0.58	試験速度:200mm/min スレッド重量:2000g
	ヨコ	0.58	
+23°C	タテ	0.78	
	ヨコ	0.78	

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。