

◇ 製 品 名 エントラップマット エキストラT／アンバックT

◎ 重 量 エキストラT:約8.4kg/m<sup>2</sup> アンバックT:約3.6kg

◎ 材 質 塩化ビニール

◎ 防災試験登録番号 エキストラ:E1120166 アンバックT:E1120046

◎ 耐 薬 品 性 能 7日間浸漬試験結果 優:変化なし 良:ほとんど変化なし 不可:不適合

試験液	試験結果	試験液	試験結果
石 鹼水 1%	優	ガソリン	不可
硫酸 24%	優	溶剤MEK	不可
塩酸 10%	優	メチレン・クロライド	不可
アルコール 100%	不可	アセトン	不可
食用油(サラダ油)	優	リン酸ナトリウム	優
機械油	優	クロムメッキ用酸	良
切削油	優	水酸化ナトリウム	優
潤滑油	優	過硫酸アンモニウム	優
四塩化炭素	優	塩化第二鉄	優
石油ナフサ	良	凍結防止剤	優

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。