◇ 製　品　名　eーデッキ

◎ カ　ラ　ー　化粧板カラー：ホワイト・ブラウン・ブラック　ベース：ブラック

◎ 材　　質　本体表皮 ：　木粉5%入り ASA樹脂
本　体　：　再生ABS樹脂 約70% + ABS樹脂
ベース・脚：　ポリプロピレン

◎ 重 量 ・ 規 格　本体：約3.5kg　450x450x65mm

◎ 耐 候 性 試 験
（⊿E値）
●試験体：e-デッキ各色
・天然木（ウリン）

| 照射時間 | ブラウン | ホワイト | ブラック | 天然木 |
|---|---|---|---|---|
| 0hr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200hr | 2.8 | 3.3 | 1.9 | 3.0 |
| 500hr | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 11.8 |
| 1000hr | 5.0 | 1.8 | 2.3 | 16.1 |
| 1500hr | 4.9 | 1.4 | 2.1 | 14.1 |
| 2000hr | 3.9 | 1.3 | 1.1 | 18.4 |
| 3000hr | 4.0 | 1.4 | 2.2 | 23.0 |

●機器・条件・降雨サイクル：
サンシャイン・ウェザーメーター
B.P.T 63℃ 120分中18分降雨
●測色計：ミノルタ CM-508d
光源 D-65 10度視野
●測定項目：⊿E（JIS Z-8729準拠）

試験結果：実暴露約7年相当試験にて、以下のデーター値の耐候性試験結果の通り著しい変色及び腐食は見られない。一般的に3000hrは、7～10年の経年に相当すると考えられています。また、⊿E＝5以下は大手住宅メーカーが採用する基準となっています。※測定値であり、保証値ではありません。

◎ 耐 衝 撃 試 験

| 耐衝撃試験 | 破損しない |
|---|---|

JIS A 5721　重り重さ：1kg　落下高さ：1200mm

◎ 滑 り 性 試 験

| 状態 | 滑り抵抗係数 |
|---|---|
| 乾燥時 | 0.72 |
| 水 ＋ ダスト | 0.41 |

JIS A 1454　最大引張重量/鉛直荷重=滑り抵抗係数

◎ 耐 汚 染 試 験

| 試験項目 | 試験結果 |
|---|---|
| 速乾性マジック | 痕跡が残る |
| クレヨン | |
| カーボンペースト | |

デッキ材表面の汚れをエタノールで拭き取り痕跡を調べる。

◎ 耐 風 圧 試 験

| 飛散時の風速 | 試験結果 |
|---|---|
| 1方ふさぎ | 異状なし |
| 3方ふさぎ | 異状なし |

風速～47m/s（送風機最大風速47m/s）

◎ 耐 荷 重 試 験

| | |
|---|---|
| 1500N　荷重のたわみ量 | 9.7mm（3回平均） |
| 破壊荷重 | 3080N |

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。