

◇ 製 品 名 筋入りゴム長マット

◎ 規 格 厚み:3mm・4mm・5mm・6mm

◎ カ ラ ー グリーン

◎ 重 量 3mm厚:約3.75kg/m² 4mm厚:約5.6kg/m² 5mm厚:約7.4kg/m² 6mm厚:約9.2kg/m²

◎ 材 質 天然ゴム

◎ 防災試験登録番号 3mm厚:EO820531 4mm厚:EO820532 5mm厚:EO820533 6mm厚:EO820534

◎ 引張強度試験

試験項目	測定値
引張強度	4.8MPa
切断時伸び率	380%

JIS K-6251に準拠 ダンベル状3号形

◎ 硬度測定試験

試験項目	測定値
硬度	A74

JIS K-6253に準拠 タイプAデュロメータ

◎ 老 化 試 験

試験項目	測定値
硬さ変化	+4
引張強度変化率	-7%
切断時伸変化率	-18%

JIS K-6257 ノーマルオープン法 70°Cx70 時間

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

◇ 製 品 名 筋入りゴム長マット

◎ 規 格 厚み:3mm・4mm・5mm・6mm

◎ カ ラ ー グレー

◎ 重 量 3mm厚:約3.75kg/m² 4mm厚:約5.6kg/m² 5mm厚:約7.4kg/m² 6mm厚:約9.2kg/m²

◎ 材 質 天然ゴム

◎ 防災試験登録番号 3mm厚:EO820531 4mm厚:EO820532 5mm厚:EO820533 6mm厚:EO820534

◎ 引張強度試験

試験項目	測定値
引張強度	4.53MPa
切断時伸び率	350%

JIS K-6251に準拠 ダンベル状3号形

◎ 硬度測定試験

試験項目	測定値
硬度	A75

JIS K-6253に準拠 タイプAデュロメータ

◎ 老 化 試 験

試験項目	測定値
硬さ変化	+4
引張強度変化率	+2%
切断時伸変化率	-12%

JIS K-6257 ノーマルオープン法 70°Cx70 時間

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。