

◇ 製 品 名 ビニール長マット

◎ 規 格 B山 910mmx20Mx1.8mm 約35kg/巻

◎ 材 質 再生塩化ビニール

◎ 防災試験登録番号 B山 ET790341

◎ 引張強度試験

| 試験項目 | 測定方向 | 測定値    |
|------|------|--------|
| 引張強度 | タテ   | 127.4N |
|      | ヨコ   | 69.6N  |

◎ 引裂強度試験

| 試験項目 | 測定方向 | 測定値   |
|------|------|-------|
| 引裂強度 | タテ   | 55.9N |
|      | ヨコ   | 41.2N |

◎ 伸 び 試 験

| 試験項目 | 測定方向 | 測定値    |
|------|------|--------|
| 伸び   | タテ   | 209.8% |
|      | ヨコ   | 110.4% |

■ 原料樹脂データ

◎ 比 重

|    |     |
|----|-----|
| 比重 | 1.4 |
|----|-----|

◎ 硬度測定試験

|    |    |
|----|----|
| 硬度 | 87 |
|----|----|

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

◇ 製 品 名    ビニール長マット

◎ 規            格    平板            910mmx20Mx1.5mm   約40kg/巻

◎ 材            質    再生塩化ビニール

◎ 防災試験登録番号 平板            ET800066

◎ 引 張 強 度 試 験

| 試験項目 | 測定方向 | 測定値    |
|------|------|--------|
| 引張強度 | タテ   | 176.4N |
|      | ヨコ   | 138.2N |

◎ 引 裂 強 度 試 験

| 試験項目 | 測定方向 | 測定値   |
|------|------|-------|
| 引裂強度 | タテ   | 70.6N |
|      | ヨコ   | 58.8N |

◎ 伸   び   試   験

| 試験項目 | 測定方向 | 測定値    |
|------|------|--------|
| 伸び   | タテ   | 231.8% |
|      | ヨコ   | 220.4% |

■ 原料樹脂データ

◎ 比            重

|    |     |
|----|-----|
| 比重 | 1.4 |
|----|-----|

◎ 硬 度 測 定 試 験

|    |    |
|----|----|
| 硬度 | 87 |
|----|----|

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

◇ 製 品 名    ビニール長マット

◎ 規                    格    ピラミッド      910mmx20Mx1.8mm   約30kg/巻

◎ 材                    質    再生塩化ビニール

◎ 防災試験登録番号    ピラミッド      ET790342

◎ 引 張 強 度 試 験

| 試験項目 | 測定方向 | 測定値    |
|------|------|--------|
| 引張強度 | タテ   | 100.0N |
|      | ヨコ   | 71.5N  |

◎ 引 裂 強 度 試 験

| 試験項目 | 測定方向 | 測定値   |
|------|------|-------|
| 引裂強度 | タテ   | 52.9N |
|      | ヨコ   | 44.1N |

◎ 伸   び   試   験

| 試験項目 | 測定方向 | 測定値    |
|------|------|--------|
| 伸び   | タテ   | 165.0% |
|      | ヨコ   | 158.3% |

■ 原料樹脂データ

◎ 比                    重

|    |     |
|----|-----|
| 比重 | 1.4 |
|----|-----|

◎ 硬 度 測 定 試 験

|    |    |
|----|----|
| 硬度 | 87 |
|----|----|

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。