

◇ 製 品 名 ターポリンシート

◎ 規 格 (カラー)	①塩化ビニール 1370巾× 0.35mm厚 約400g/m <sup>2</sup> (モスグリーン/モスグリーン) 0.42mm厚 約515g/m <sup>2</sup> (モスグリーン/モスグリーン・モスグリーン/オレンジ) 0.52mm厚 約600g/m <sup>2</sup> (モスグリーン/モスグリーン・モスグリーン/オレンジ) 1.00mm厚 約1200g/m <sup>2</sup> (クリーム/モスグリーン・モスグリーン/ブルー)												
	②EVA 1370巾× 0.52mm厚 約480g/m <sup>2</sup> (モスグリーン/モスグリーン)												
◎ 材 質	①塩化ビニール+ポリエステル ②エチレン酢酸ビニール(EVA)+ポリエステル												
◎ 防炎試験登録番号	①塩化ビニール 0.35mm厚 ET870177 0.42mm厚 ET870179 0.52mm厚 ET870178 1.00mm厚 ET910168												
	②EVA 0.52mm厚 ET990052												
◎ 引張強度試験	<table border="1"><thead><tr><th>厚み</th><th>0.35mm</th><th>0.42mm</th><th>0.52mm</th><th>1.00mm</th><th>EVA0.52mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>測定値(N/3cm)</td><td>490x539</td><td>490x539</td><td>833x833</td><td>1274x1274</td><td>784x784</td></tr></tbody></table>	厚み	0.35mm	0.42mm	0.52mm	1.00mm	EVA0.52mm	測定値(N/3cm)	490x539	490x539	833x833	1274x1274	784x784
厚み	0.35mm	0.42mm	0.52mm	1.00mm	EVA0.52mm								
測定値(N/3cm)	490x539	490x539	833x833	1274x1274	784x784								
◎ 引裂強度試験	<table border="1"><thead><tr><th>厚み</th><th>0.35mm</th><th>0.42mm</th><th>0.52mm</th><th>1.00mm</th><th>EVA0.52mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>測定値(N)</td><td>63x63</td><td>63x63</td><td>147x147</td><td>245x245</td><td>167x167</td></tr></tbody></table>	厚み	0.35mm	0.42mm	0.52mm	1.00mm	EVA0.52mm	測定値(N)	63x63	63x63	147x147	245x245	167x167
厚み	0.35mm	0.42mm	0.52mm	1.00mm	EVA0.52mm								
測定値(N)	63x63	63x63	147x147	245x245	167x167								
◎ 伸 度 試 験	<table border="1"><thead><tr><th>厚み</th><th>0.35mm</th><th>0.42mm</th><th>0.52mm</th><th>1.00mm</th><th>EVA0.52mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>測定値(%)</td><td>15x20</td><td>15x20</td><td>15x20</td><td>20x25</td><td>20x30</td></tr></tbody></table>	厚み	0.35mm	0.42mm	0.52mm	1.00mm	EVA0.52mm	測定値(%)	15x20	15x20	15x20	20x25	20x30
厚み	0.35mm	0.42mm	0.52mm	1.00mm	EVA0.52mm								
測定値(%)	15x20	15x20	15x20	20x25	20x30								

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。