

◇ 製 品 名 エンペラーマット

◎ 力 ラ 一 グリーン・レッド

◎ 重 量 約3.5kg/m<sup>2</sup>

◎ 材 質 パイル:ナイロン(t=8mmフィラメントタイプ)  
バッキング:塩化ビニール

◎ 防炎試験登録番号 EO800151

◎ 圧 縮 試 験

試験項目	測定値
圧縮率	57.2%
圧縮弾性率	72.3%
厚さ減少率	16.0%

JIS L-1021-6に準拠

◎ 耐 磨 耗 性 試 験

試験項目	測定値
標準状態における厚さ	10.3 mm
厚さ減少値	4.0 mm
厚さ減少率	39.4%

JIS L-1021-7に準拠 荷重:1kg/片腕 10000回

◎ 耐 光 堅 ろ う 度

照射時間:20時間	4級以上
-----------	------

JIS L-0842に準拠

◎ 摩 擦 堅 ろ う 度

乾燥	4-5級
湿潤	4-5級

JIS L-0849に準拠 学振形 法

◎ 洗 灌 堅 ろ う 度

変退色	5級
汚染(ナイロン)	4級
汚染(毛)	5級

JIS L-0844に準拠 A-1号

◎ 帯 電 性

ストロール法-B法	(-) 1.1kv
-----------	-----------

JIS L-1021に準拠

試験色 : エンペーラーマット グリーン

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。