

◇ 製品名 ハイロンマット

◎ カラー — NCグリーン・NCグレー・NCブラウン・NCレッド・NCブルー

◎ 重量 約3.4kg/m²

◎ 材質 パイル:ナイロン(t=7mm)
バックング:塩化ビニール

◎ 防炎試験登録番号 EO800214

◎ 圧縮試験

試験項目	測定値
圧縮率	49.9%
圧縮弾性率	88.2%
厚さ減少率	5.9%

JIS L-102-6:2007に準拠

◎ 耐摩耗性試験

試験項目	測定値
標準状態における厚さ	7.4mm
厚さ減少値	3.5mm
厚さ減少率	27.3

JIS L-1021-7:2007 5.1に準拠
衝撃回転子:合成ゴム製ロール(A60/S)
荷重:1kg/片腕 試験台回転回数:10000回

◎ 磨耗強さ

重量減少量	928mg
-------	-------

JIS L-1021-11:2007 4.(テーパー形磨耗試験機法)
磨耗輪:H-18 加重:1kg/片腕 試験台回転回数:5000回

◎ 帯電性

帯電	(-)2.8kV
----	----------

JIS L-1021-16:2007 6.(ストロール法-B法)に準拠
付帯事項:試験(測定)年月日:平成22年7月2日 温湿度条件23±1°C、(25±2)%R.H.

◎ 耐光堅ろう度

耐光堅ろう	4級以上
-------	------

JIS L-0842:2004 11.bに準拠 照射時間20時間

◎ 洗濯堅ろう度

変退色	5級
汚染(ナイロン)	5級
汚染(羊毛)	5級

JIS L-0844:2005 A-1号に準拠

◎ 摩擦堅ろう度

乾燥	4-5級
湿潤	4-5級

JIS L-0849:2004に準拠 摩擦試験機II形

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。