

- ◇ 製品名 **Clic-40**
- ◎ カラー — ブラシカラー: グレー
- ◎ 重量 約14kg/m²
- ◎ 材質 ブラシ: ポリプロピレン
ベース: アルミニウム コネクター: 塩化ビニール・エラストマー

◎ 曲げ強度試験
アルミ本体

	300mm材 1本	300mm材 2本
たわみ量	荷重(N)	荷重(N)
1 mm	67.52	69.02
2 mm	168.34	165.67
3 mm	507.50	546.89
4 mm	899.01	1,265.82
5 mm	1,213.88	1,940.42

変位は曲げ荷重を約20N負荷した値をゼロとする。
試料3点の平均値。
支点間距離: 250mm 曲げ圧子半径: 25mm
支点台半径: 15mm 試験速度: 10mm/min
試験機: 株式会社島津製作所
オートグラフAG-250KNI

◎ 耐摩耗性試験
ブラシ

試験項目	測定値
磨耗強さ	67mg

JIS L-1021-11:2007 4 (テーパ形磨耗試験機)
磨耗輪: H-22 荷重: 1kg/片腕 試験台回転回数: 5000回 n=2

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。