

◇ 製 品 名 MSDマット 17型 ラバー

- ◎ ラバーカラー ブラック  
◎ 重量 R17: 約14.1kg/m<sup>2</sup>  
◎ 材質 エラストマー・アルミ  
◎ 防炎試験登録番号 E2170179

◎ アルミ形材圧縮強度試験  
(圧縮強度 単位:Pa)

品名	本数	撓み(mm)	スパン500mm	スパン400mm	備考
17型(R17:30mm)	1	19	392	-	降伏荷重
	1	21	392	-	
	1	29	-	411	

◎ 摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少

試験項目	試験結果
厚さ(mm)	8
減少値(mm)	0.27
減少率(%)	3.4

JIS L 1022 9 [10000回]

◎ 磨耗強さ

試験結果	JIS K 7311に準用 [H-18 2000回]
200mg	

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

◇ 製 品 名 MSDマット 22型 ラバー

- ◎ ラバーカラー ブラック  
◎ 重量 R22: 約18kg/m<sup>2</sup>  
◎ 材質 エラストマー・アルミ  
◎ 防炎試験登録番号 E2170179

◎ アルミ形材圧縮強度試験  
(圧縮強度 単位:Pa)

品名	本数	撓み(mm)	スパン500mm	スパン400mm	備考
22型(R22:30mm)	1	36	981	-	降伏荷重
	1	36	883	-	
	1	26	-	1373	

◎ 摩擦を伴った動的荷重による厚さ減少

試験項目	試験結果
厚さ(mm)	8
減少値(mm)	0.27
減少率(%)	3.4

JIS L 1022 9 [10000回]

◎ 磨耗強さ

試験結果	JIS K 7311に準用 [H-18 2000回]
200mg	

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

◇ 製 品 名 MSDマット 27型 ラバー

◎ ラバーカラー ブラック

◎ 重量 R27: 約20.1kg/m<sup>2</sup> R27FS: 約23.4kg/m<sup>2</sup> R27M: 約24.9kg/m<sup>2</sup>

◎ 材質 エラストマー・アルミ

◎ 防炎試験登録番号 E2170179

◎ アルミ形材圧縮  
強度試験  
(圧縮強度 単位:Pa)

品名	本数	撓み(mm)	スパン900mm	スパン700mm	スパン500mm	備考
27型(R27FS:20mm)	1	10	245	490	637	
	1	50	—	—	1275	降伏荷重
	4	10	1079	2452	5099	
	4	78	—	—	5639	降伏荷重

品名	本数	撓み(mm)	スパン500mm	スパン400mm	備考
27型(R27:30mm)	1	25	1961	—	降伏荷重
	1	18	1863	—	
	1	25	—	2501	

◎ 摩擦を伴った動的  
荷重による厚さ減少

試験項目	試験結果
厚さ(mm)	8
減少値(mm)	0.27
減少率(%)	3.4

JIS L 1022 9 [10000回]

◎ 磨耗強さ

試験結果	200mg	JIS K 7311 に準用 [H-18 2000回]
------	-------	-----------------------------

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。