

◇ 製 品 名 クロスラインマットS

◎ 規 格 150x150x15mm

◎ カ ラ ー グレー・グリーン・ブルー・オレンジ

◎ 重 量 約3.3kg/m²

◎ 材 質 特殊ポリエチレン

◎ 防災試験登録番号 E2110191

◎ 比 重 試 験

試験項目	測定値
比重	0.924

g/cm³(原料Data)

◎ 硬 さ 試 験

測定値	53
-----	----

Shore D(原料Data)

◎ 耐 熱 試 験

ビカット軟化温度	92
----------	----

°C(原料Data)

◎ 寸 法 変 化 試 験

試験条件	測定方向	変化率(%)
-30°C	タ テ	-0.73
	ヨ コ	-0.63
+70°C	タ テ	+0.84
	ヨ コ	+0.64
+70°C	タ テ	-0.21
	ヨ コ	-0.29

JIS A5705 / 試験品:150mmx150mm / 値:平均値
-30°C6時間静置→取出直後測定
70°C6時間静置→取出直後測定
70°C6時間静置→取出後23°C1時間静置後測定

◎ 耐 薬 品 性

浸漬液	重量変化率(%)	外観変化
10%塩酸	+0.21	異状なし
10%アンモニア水	-0.04	異状なし
マシン油	+0.99	異状なし
10%次亜塩素酸ナトリウム	+0.01	異状なし

社内検査:検査溶液に7日間浸漬後 重量変化、外観を目視確認。
試験品:150mmx150mm

◎ 圧 縮 試 験

単位=N	3mm圧縮	5mm圧縮	7mm圧縮	最大圧縮
圧縮時の荷重	2535	8591	2240	24149

圧縮板=100φ 圧縮速度= 10mm/min 圧縮場所=試験片 中央

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。