

◇ 製品名 ファインフロー

◎ 規格 300x300x17mm

◎ カラー セラグリーン・セラブラウン・セラグレー・セラブルー・セラベージュ・セラセピア

◎ 重量 約4.6kg/m<sup>2</sup>

◎ 材質 特殊ポリエチレン

◎ 防災試験登録番号 EO930564

◎ 寸法変化試験

試験条件	測定方向	変化率	
-20°C	タテ	-0.63%	-20°C1時間静置、取出直後測定
	ヨコ	-0.68%	
+70°C	タテ	+0.1%	6時間放置後測定
	ヨコ	+0.1%	

◎ 耐薬品性

浸漬液	重量変化率	外観変化	
10%アンモニア水	-0.1%	異状無し	JIS K-6911 5.32 7日間浸漬後測定
10%塩酸	+0.4%	異状無し	
マシン油1号	+1.9%	異状無し	

◎ 低温衝撃試験

脆化温度	-43°C	JIS K-7216に準拠
------	-------	---------------

◎ 摩擦試験

動摩擦係数	0.46	JIS K-7215 相手材:PVC板
-------	------	---------------------

◎ 摩耗試験

摩耗減量	13mg	
------	------	--

JIS K-7204 荷重:9.8N 回数:1000回 摩耗輪:CS1-7

◎ 軟化温度

ビカット軟化温度	78°C	JIS K-7206
----------	------	------------

◎ 耐候性試験

ウェザーメーター照射	外観変化	硬度変化	
0hr	異状無し	52D	デュロメータ 硬度D型
420hr	異状無し	52D	
1000hr	異状無し	53D	

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。