

◇ 製 品 名 ソフトチェックバー

◎ 規 格 250x250x15mm

◎ 力 ラ 一 グリーン・ベージュ・ブルー・グレー・オレンジ

◎ 重 量 約8.8kg/m²

◎ 材 質 特殊塩化ビニール

◎ 防炎試験登録番号 EO850201

◎ 寸 法 変 化 試 験

試験条件	測定方向	熱膨張係数
+50°C	タテ	8.7×10^{-5}
	ヨコ	3.6×10^{-5}

50°Cオーブン中 2時間放置後測定

◎ 耐 摩 耗 試 験

摩耗減量	146.8mg	試験機: テーパー式ロータリーアプレッサー (KK東洋精器製作所)
摩耗指数(3回平均)	146.8	温度: 20°C 湿度: 48% 研磨輪: H-22 荷重: 93.8N 研磨回数: 1000回

◎ 耐 候 性

500時間照射	全色異状無し
---------	--------

サンシャインカーボンウェザーメーター使用 ブラックパネル 温度: 63°C 周期: 60分 降雨時間: 12分 照射: 500時間

◎ 耐 薬 品 性

浸漬液	重量変化率	外観変化
5%塩酸	5.3%	異状無し
5%水酸化ナトリウム	2.7%	異状無し
天ぷら油	-1.8%	可塑剤が抽出され固くなる

10日浸漬後測定

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。