

◇ 製 品 名 スノコJ

◎ 規 格 440x450x32mm

◎ 力 ラ 一 ブルー・ピンク

◎ 重 量 約1.6kg/枚

◎ 材 質 本体:ASA樹脂 ジョイント:エラストマー

◎ 防炎認可番号 E.O.010167

◎ 尺 法 変 化 試 験

試験条件	変化率
-30°C	-0.4%
+70°C	+0.4%

ASTM C-177に準拠

◎ 圧 縮 試 験

単位=N	3mm圧縮	5mm圧縮	7mm圧縮	最大圧縮
圧縮時の荷重	27,739	35,747	34,656	49,202

圧縮板=100φ 圧縮速度= 10mm/min 圧縮場所=試験片 中央 試料=140x450(2本組) 3点平均値

◎ 比 重 試 験

試験項目	測定値
比重	1.06

ASTM C-792に準拠

◎ 耐 熱 試 験

試験項目	測定値
耐熱温度	83°C

ASTM C-648に準拠

◎ 落 球 衝 撃 試 験

試験項目	外観変化
-30°C	異状無し
+23°C	異状無し

鋼球重量:2.85kg 高さ:1.5m

ASTM M-785に準拠

◎ 硬 度 試 験

試験項目	測定値
硬度	102R

ASTM C-785に準拠

◎ 耐 薬 品 試 験

浸漬液	縦(%)	横(%)	外観変化
10%塩酸	+0.10	+0.20	異状無し
10%アンモニア水	-0.03	+0.22	異状無し
マシン油	-0.16	-0.09	異状無し
10%次亜塩素酸ナトリウム	+0.28	+0.05	異状無し

社内実施検査:検査溶液に7日間浸漬。寸法変化、外観を確認。

試験片:約65x145x30 外観変化は目視

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。