◇ 製　品　名　トランクチェッカー

◎ 規　　格　300x300x高さ24mm

◎ カ　ラ　ー　ベージュ

◎ 重　　量　約4.7kg/㎡

◎ 材　　質　再生特殊ポリプロピレン

◎ 防炎試験登録番号　EO060060

◎ 耐　薬　品　性

浸漬液	重量変化率	外観変化
10%アンモニア水	+0.4%	異状なし
10%塩酸	+0.4%	異状なし
マシン油＃46	+1.4%	異状なし

JIS A-7114:2001に準拠　23±2℃×168時間

◎ ビカット軟化温度

ビカット軟化温度	153℃

JIS K-7206:1999に準拠　A50法

◎ 摩　擦　試　験

動摩擦係数	0.34

JIS K-7125:1999に準拠　23±2℃、50±20%RHに24時間状態調整したダンボール(市販品)を滑り片に貼付け、摩擦試験(乾式)を行った。
試験速度:100mm/min　接触力:約1.96N　相手材:トランクチェッカー　滑り片形状:63mm角

◎ 加熱寸法変化

試験温度	寸法変化率:たて方向	寸法変化率:よこ方向
+60℃	+0.12%	+0.09%
+30℃	+0.02%	+0.02%
−10℃	−0.07%	−0.08%
−30℃	−0.16%	−0.18%

JIS A-5705:1998に準拠　試料を試験温度で設定した恒温処理槽内で1時間状態調節を行い、処理槽より取り出し後直ちに試料の寸法を1/100mmノギスで測定し、室温に対する寸法変化率を測定した。任意の方向をたて・よこ方向とした。

◎ 落球衝撃試験

試験温度	割れ・破損の有無
+60℃	割れ・破損を認める
+30℃	割れ・破損を認める
+20℃	割れ・破損を認める
−10℃	割れ・破損を認める
−30℃	割れ・破損を認める

なす1型(質量1kg)　1.5mの高さからの落下による破損状況

JIS K-7211:1976に準拠　試料を試験温度に設定した恒温処理槽内で1時間状態調節を行い、処理槽より取り出し後直ちに測定した。

◎ 圧　縮　試　験

最大圧縮応力	24.1kN

JIS A-718:1994に準拠　試料の中心部を直径100mmの圧縮板で圧縮速度10mm/minで圧縮し、最大圧縮応力を測定した。

※備考　室温:23℃　試験機容量:ロードセル式　2.5N,100kN

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。