

◇ 製 品 名 人工芝 DP-25

◎ 力 ラ 一 グリーン

◎ 重 量 約3.1kg/m<sup>2</sup>

◎ 材 質 メインパイアル:耐候性ポリエチレン(混撚り) サブパイアル:耐候性ポリプロピレン(混撚り)  
形状:モノフィラメントヤーン(ストレート糸+カール糸)  
織度:11000dtex  
パッキング:材質/PET綿付きポリプロピレン平織布 裏面/SBRラテックス

◎ 防炎試験登録番号 E2120187(エアーミックスバーナー法)

◎ パ イ ル 長 さ

規格値	測定値
25mm±1.0	25.0mm

◎ 引 張 強 度

試験方向	規格値	測定値
タテ	450N以上	700.0N
ヨコ	450N以上	817.0N

(N/5cm幅)

JIS L 1096 A法に準拠(カットストリップ法)

◎ 引 張 伸 度

試験方向	規格値	測定値
タテ	30%以下	13.3%
ヨコ	30%以下	12.4%

JIS L 1096 A法に準拠(カットストリップ法)

◎ 引 裂 強 さ

試験方向	規格値	測定値
タテ	70N以上	111.0N
ヨコ	70N以上	87.0N

JIS L 1096 A-1法に準拠(シングルルタング法)

◎ パイル引抜強度

規格値	測定値
20N以上	117.0N

JIS L 1021-8 B法に準拠(2本つかみ)

◎ 透 水 性 能

規格値	測定値
$1.0 \times 10^{-2}$ 以上	$3.2 \times 10^{-2}$

(cm/sec)

JIS A 1218法に準用

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。

◇ 製 品 名 人工芝 DP-35

◎ 力 ラ 一 グリーン

◎ 重 量 約3.4kg/m<sup>2</sup>

◎ 材 質 メインパイアル:耐候性ポリエチレン(混撚り) サブパイアル:耐候性ポリプロピレン(混撚り)  
形状:モノフィラメントヤーン(ストレート糸+カール糸)  
繊度:11000dtex  
パッキング:材質/ポリプロピレン平織布(2重) 裏面/ポリウレタンコーティング

◎ 防炎試験登録番号 E2110058(エアーミックスバーナー法)

◎ パ イ ル 長 さ

規格値	測定値
35mm±1.0	35.0mm

◎ 引 張 強 度

試験方向	規格値	測定値
タテ	450N以上	1590.0N
ヨコ	450N以上	1480.0N

(N/5cm幅)  
JIS L 1096 A法に準拠(カットストリップ法)

◎ 引 張 伸 度

試験方向	規格値	測定値
タテ	30%以下	20.0%
ヨコ	30%以下	14.4%

JIS L 1096 A法に準拠(カットストリップ法)

◎ 引 裂 強 さ

試験方向	規格値	測定値
タテ	70N以上	331.0N
ヨコ	70N以上	232.0N

JIS L 1096 A-1法に準拠(シングルルタング法)

◎ パイル引抜強度

規格値	測定値
20N以上	72.5N

JIS L 1021-8 B法に準拠(2本つかみ)

◎ 透 水 性 能

規格値	測定値
$1.0 \times 10^{-2}$ 以上	$3.2 \times 10^{-2}$

(cm/sec)

JIS A 1218法に準用

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。