

◇ 製 品 名 ダイヤマットGH

◎ 規 格 920mmx10Mx厚み3mm

◎ 力 ラ 一 グリーン・ブラック

◎ 重 量 約20kg/巻

◎ 材 質 塩化ビニール

◎ 防炎試験登録番号 ET040138

◎ 尺 法 変 化 試 験

試験条件	測定方向	変化率
+70°C	タテ	-2.0%
	ヨコ	-0.7%

JIS A-6737に準拠 2時間放置後測定

◎ 浸 漬 試 験

試験液	20%圧縮応力	
常態	71.2kPa	
ガソリン	53.0kPa	試験条件:室温23°C・168時間
日石ユニカットテラミ	95.7kPa	試験速度:1mm/min 試験片:50x60mm 予備負荷:なし
日石ポンネットM	66.9kPa	試験機容量:ロードセル式5kN 試験片数:各3

浸漬液	特性
1%石鹼液	○
24%硫酸	○
10%塩酸	○
100%アルコール	○
食用油(サラダ油)	○
機械油	○
切削油	○
潤滑油	○
四酸化炭素	○

浸漬液	特性
石油ナフサ	○
溶剤	×
アセトン	×
リン酸ナトリウム	○
酸化クロム	○
水酸化ナトリウム	○
硫酸アンモニウム	○
塩化第一鉄	○
凍結防止剤	○

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。