

◇ 製品名 リードマーク

◎ カラー イエロー・グレー

◎ 材質 AES樹脂:ストレートライン ・ アルミ ・ ステンマット用
ナイロン66:マット・ちどり格子 ・ 布マット用

◎ 物性値

試験項目	単位	ナイロン66	AES樹脂
比重	—	1.09~1.14	1.04~1.07
引張強さ	N/mm	59~83	35~59
引張弾性	N/mm	1200~2800	1800~2900
IZOT衝撃強さ	KJ/m	3.9~14	15~49
圧縮強さ	N/mm	89	18~56
曲げ強さ	N/mm	64~130	49~88
熱変形温度	°C(45.1N)	180~240	90~100
吸水率	%	8.4	0.1~0.3

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは代表物性値であり、材料の規格に対する最低保障値ではありません。