

◇ 製 品 名 カラースノコジョイントRE

- ◎ 規 格 本体:450x600x高さ25mm
- ◎ カ ラ 一 ブルー・ブラウン・ピンク・クリーム
- ◎ 重 量 約1.7kg / 枚
- ◎ 材 質 本体 : 特殊ポリエチレン / ノンスリップ部 : エラストマー
- ◎ 防炎試験登録番号 EO010247

◎ 尺 法 変 化 率

試験条件	測定方向	変化率
-30°C	タテ	-0.92%
	ヨコ	-0.91%
+60°C	タテ	+0.93%
	ヨコ	+0.92%

JIS A-5705に準拠

◎ 耐 薬 品 性

浸漬液	重量変化率	外観変化
10%アンモニア水	±0.0%	異状なし
10%塩酸	±0.0%	異状なし
マシン油	+0.9%	異状なし

JIS A-7114に準拠

◎ 圧 縮 試 験

単位=N	3mm圧縮	5mm圧縮	7mm圧縮	最大圧縮
圧縮時の荷重	6,494	7,825	5,374	8,028

圧縮板=100φ 圧縮速度= 10mm/min 圧縮場所=試験片 中央 試料=製品 3点平均

◎ 軟 化 温 度 試 験

ビカット軟化温度	86°C
----------	------

JIS K-7206 A50法に準拠

◎ 落 球 衝 撃 試 験

試験温度	外観変化
-10°C	異状無し
-30°C	異状無し
+30°C	異状無し
+60°C	異状無し

JIS K-7211に準拠

鋼球重量:1.0kg 落下高さ:1.5m

上記の通り規格及び性能を有する事を証明します。但し、記載データは測定値であり、保証値ではありません。